CE

1372

C.so G. Rigola n. 17 - 13100 Vercelli (VC)

17

# Sabbione 0/5

| INFORMAZIONI SUL PRODOTTO | UNI EN 12620<br>Aggregati per calcestruzzo |
|---|---|
| **Indice di Forma** | NR |
| **Granulometria (d/D)** | 0/6,3 |
| **Categoria di tolleranza** | $G_A90$ |
| **Categoria di tolleranza** | -- |
| **Massa volumica dei granuli** | 2,64 $Mg/m^3$ |
| **Indice di Appiattimento** | NR |
| **Pulizia** | |
| Valore di blu di metilene | MB 0,3 |
| Equivalente in sabbia | SE 80% |
| Valore di blu di metilene $MB_F$ - fini nocivi frazione 0/0,125mm | NPD |
| Modulo di finezza | CF |
| Contenuto di conchiglie | NPD |
| Contenuto dei fini (Passante 0,063mm) | $f_{10}$ |
| Spigolosità aggregati fini - Coeff. di scorrimento (s) apertura imbuto: 16 mm | NPD |
| **Resistenza alla frantumazione (Los Angeles)** | $LA_{NR}$ |
| **Resistenza alla levigabilità** | NPD |
| **Resistenza all'abrasione superficiale** | NPD |
| **Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti** | NPD |
| **Resistenza all'usura (Micro Deval)** | $M_{DE}NR$ |
| **Resistenza allo shock termico** | NPD |
| **Affinità ai leganti bituminosi - parte B (Granuli non completamente ricoperti)** | NPD |
| **Percentuale di particelle schiacciate/frantumate** | NPD |
| **Composizione / Contenuto** | |
| Cloruri | < 0,001% |
| Solfati solubili in acido | $AS_{0,2}$ |
| Zolfo totale | < 0,04% |
| Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento | NPD |
| Determinazione del contenuto di sostanza humica | Più Chiaro (assente) |
| Determinazione del contenuto di contaminanti leggeri | < 0,05% |
| Contenuto di carbonato | 0,1% $CaCO_3$ |
| Degradabilità al solfato di magnesio | NPD |
| **Stabilità di volume** | NPD |
| **Assorbimento di acqua** | 1,1% WA |
| **Emissione di radioattività** | NPD |
| **Rilascio di metalli pesanti** | NPD |
| **Rilascio di idrocarburi poliaromatici** | NPD |
| **Rilascio di altre sostanze pericolose** | NPD |
| **Durabilità al gelo/disgelo** | $F_{NR}$ |
| **Durabilità agli agenti atmosferici** | NPD |
| **Durabilità a pneumatici chiodati** | NPD |
| **Durabilità alla reazione alcali-silice (espansione % dopo 90 gg)** | NPD |
| **Descrizione petrografica:** | |
| **Descrizione Fisica framm . / part. Minerali:** | |

| LEGENDA ZA | Riferimento DoP: 2017-02/a |
|---|---|
| --: Analisi non richiesta (NPD nessuna prestazione determinata) | |
| NR : Requisito non applicabile in funzione della granulometria | |

*Edizione del: 28/08/2017*